Гаражно-Строительный
Кооператив «Спутник»
119526, Москва,
пр-кт Вернадского, д.97, корп. 2

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
Сергеева В.Н.

2024 г.

Дефектная ведомость
(ж/б конструкции)

№ п/п	Конструкция	Место расположения (стр. ось, отметка)	Дефект	Причина возникновения	Предполагаемый метод устранения
1	Ригель	4В -4Г 0,000	Корродирование продольной арматуры. Продольная трещина L-1888 мм, глубина до 3 мм, раскрытие от 0,1 до 1,5 мм. Отслаивание защитного слоя бетона в местах коррозии арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
2	Ригель	3Ж-3И 0,000	Коррозия продольной арматуры. Отслоение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление **ВЫПОЛНЕНО В 2024т году**
3	Ригель	5Р-5С 0,000	Коррозия продольной арматуры. Отслоение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
4	Ригель	3В-3Г 0,000	Коррозия продольной арматуры. Разрушение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
5	Ригель	18В-18Г 0,000	Коррозия продольной арматуры. Разрушение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
6	Ригель	19В-19Г	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона	Усиление

		0,000	Разрушение защитного слоя бетона.	(протечки)	
7	Ригель	20В-20Г 0,000	Коррозия продольной арматуры. Разрушение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление **ВЫПОЛНЕНО в 2024 году**
8	Ригель	17Д-17Е 0,000	Коррозия продольной арматуры. Разрушение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
9	Ригель	26Ф-26Х 0,000	Коррозия продольной арматуры. Разрушение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление **ВЫПОЛНЕНО В 2025 году**
10	Ригель	2Г-2Д 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
11	Ригель	2В-2Г 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
12	Ригель	3В-3Г 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
13	Ригель	6Г-6Д 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
14	Ригель	7Г-7д 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
15	Ригель	11В-11Д 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
16	Ригель	12В-12Д 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
17	Ригель	3Д-3Е 0.000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
18	Ригель	3Ж-3И 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
19	Ригель	8Ж-8И 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
20	Ригель	10Ж-10И 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
21	Ригель	1Л-1М	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона	Ремонт

22	Ригель	5К-5Л 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнении бетона (протечки)	Ремонт
23	Ригель	11Л-11М 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
24	Ригель	12Л-12М 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
25	Ригель	3Н-3П 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
26	Ригель	1Р-1С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
27	Ригель	7Р-7С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
28	Ригель	12П-12С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
29	Ригель	5Р-5С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
30	Ригель	6Р-6С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
31	Ригель	7Р-7С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
32	Ригель	3С-3Т 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
33	Ригель	15В-15Г 0,000	Коррозия продольной арматуры	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
34	Ригель	16В-16Г 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
35	Ригель	18В-18Г 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
36	Ригель	19В-19Г 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
37	Ригель	20В-20Г	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона	Ремонт

		0,000		(протечки)	
38	Ригель	21В-21Г 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
39	Ригель	16Д-16Е 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
40	Ригель	18Д-18Е 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
41	Ригель	18Е-18Ж 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
42	Ригель	19Е-19Ж 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
43	Ригель	20Е-20Ж 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
44	Ригель	22Е-22Ж 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
45	Ригель	18Ж-18И 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
46	Ригель	22К-22Л 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
47	Ригель	19Р-19С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
48	Ригель	21П-21Р 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
49	Ригель	22П-22Р 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
50	Ригель	23П-23Р 0,00	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
51	Ригель	19Р-19С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
52	Ригель	21Р-21С 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт

		0,000		(протечки)	
53	Ригель	19Т-19Ч 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
54	Ригель	19Ч-19Ф 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
55	Ригель	17Д-17Е 0,000	Коррозия продольной арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
56	Ригель	25Ш-25Щ 0,000	Коррозия продольной арматуры. Разрушение защитного слоя бетона.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление **ВЫПОЛНЕНО в 2025 году**
57	Колонна	4Г 0,000	Вертикальная трещина 1 метр, раскрытием до 3-х мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
58	Колонна	6Г 0,000	Вертикальная трещина 1 метр, раскрытием до 3-х мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
59	Колонна	3Н 0,000	Вертикальная трещина 0,8 метра раскрытием до 3-х мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
60	Колонна	3С 0,000	Вертикальная трещина 1 метр раскрытием до 5 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
61	Колонна	10Р 0,000	Вертикальная трещина 0,5 метра раскрытием до 3-х мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
62	Колонна	18В 0,000	Вертикальная трещина 0,5 метра раскрытием до 3-х мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
63	Колонна	20Г 0,000	Вертикальная трещина 1 метр раскрытием до 5 мм. Коррозии арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
64	Колонна	19Л 0,000	Вертикальная трещина 2 метра раскрытием до 10 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление **ВЫПОЛНЕНО в 2025 году**
65	Колонна	7Г 0,000	Вертикальная трещина 0,5 метра раскрытием до 1 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт

66	Колонна	20В 0,000	Вертикальная трещина 0,5 метра раскрытием до 1 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
67	Колонна	20Л 0,000	Вертикальная трещина 0,5 метра раскрытием до 1 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
68	Колонна	25Х 0,000	Вертикальная трещина 0,5 метра раскрытием до 1 мм коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт
69	Плита верхнего перекрытия (ПКЖ)	8Д-8Е 9Д-8Е + 3,000	Трещина по ребру плиты длиной 3 метра раскрытием до 5 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Усиление
70	Плита верхнего перекрытия (ПКЖ)	24Т-24У 25Т-25У + 3,000	Трещина по ребру плиты длиной 4 метра Раскрытием до 5 мм. Коррозия арматуры.	Увлажнения бетона (протечки)	Усиление
71	Плита верхнего перекрытия (ПКЖ)	14П-14Р 15П-15Р + 3,000	Трещина по ребру плиты длиной 3 метра раскрытием до 5мм. Коррозия арматуры.	Увлажнение бетона (протечки)	Ремонт

Главный инженер Елькин Н.В.